

Come back!
トピカK1000

コーティング剤

ピカート1000

アルミ、ステンレス、銅などの金属材の白化、光沢消失の復元や表面保護
『トピカK1000』と同一成分のコーティング剤です。

内容量
16kg



4L

**FORCE
INDUSTRY
TOKYO**

株式会社FIT by.Force Industry Tokyo
〒140-0013 東京都品川区南大井4-3-19
TEL:03-5763-5866 FAX:03-5763-5976
HP: <https://www.fit-ltd.co.jp>

Come back!
トピカK1000

ピカート1000

コーティング剤

アルミ、ステンレス、銅などの金属材の白化、光沢消失の復元や表面保護
トピカK1000と同一成分のコーティング剤です。

◆ 適した作業条件

- ・気温10～30℃、湿度85%以下、強風でない、降雨の心配がない日。

◆ 施工上の注意

- ・使用時の気温が5℃以下の場合は、未硬化のおそれがあるため施工出来ません。
- ・降雨時、降雨予想時は未硬化のおそれがあるため施工出来ません。
- ・他建材への落滴、付着には十分にご注意ください。
- ・建材の劣化状況等により、マダラ状になるなどの仕上がり差が生じますので、テスト施工にて実際の仕上がりを事前にご確認ください。
- ・水濡れにより滑りやすくなるため、床面への施工は絶対に行わないでください。
- ・鏡面材は、干渉縞（虹状態）が発生します。ただし、鏡面材の劣化状況によっては有効な場合もあります。

◆ 施工方法

1. 施工面を洗浄後、十分に乾燥させてください。
2. 施工面の乾燥を確認後、ピカート1000原液をウエス（短毛ローラー）を半～固絞り（落滴しない）の状態、一定方向に塗布してください。（縦か横を統一）
3. 塗布むら（特にウエスむら）がある場合、乾ウエスで拭きながらならしてください。
均一に塗布出来ていれば省略可能です。

※ リント布（綿）などの塗布むらが出にくいウエスやローラーをご使用ください。

※ 建材の劣化状況によって、2～3回塗布が有効な場合もあります。

◆ 使用上の注意

- ・水分や異物の混入は、使用出来なくなりますので絶対に避けてください。
- ・火気厳禁（第四類 第一石油類）
- ・ゴム手袋、保護メガネを着用してご使用ください。
- ・皮膚に付着した時は、直ちに十分な水量で洗い流してください。
- ・使用後は密栓し、冷暗所など直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ・別容器に移したものは製品缶に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。

◆ 用途：アルミ、ステンレス、銅などの金属材の白化、光沢消失の復元や表面保護

◆ 特長

- ・水で濡らした程度の光沢、ウェット感の仕上がりとなります。
（建材の劣化状況等により異なります）
- ・気温25℃（湿度60%）で1～2時間で表面硬化し、約24時間で完全硬化します。

◆ 持続性：4～5年（風雨等の建物環境により前後します）

◆ 主成分：シリコーン樹脂、エタノール

◆ 容量：3.5kg（4L）、1.6kg（1.8L）

標準使用量	2.5 ml/m ²
4 L	1.60 m ² /1.8L
1.8 L	7.20 m ² /1.8L
硬化後の皮膜硬度	2～4 H

※ ウエス1回塗布での数値

株式会社FIT by.Force Industry Tokyo

〒140-0013 東京都品川区南大井4-3-19

TEL：03-5763-5866 FAX：03-5763-5976

HP: <https://www.fit-ltd.co.jp> 担当：山岸

取扱店